


**FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS**
**LÍNEA REVESTIMIENTOS AL SILOXANO**

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento de naturaleza acrílica mate liso a base de siloxanos, transpirable e impermeable. Su excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas garantiza una alta durabilidad. De fácil aplicación y excelente cobertura.

## USOS

Exterior/Interior

Soportes deleznable

Morteros de cal

Fachadas viejas a la cal "estolite" y salitrosas

Protección de soportes con problemas de anclaje

## PROPIEDADES

- Hidrofugante de efecto rápido
- Aplicable sobre superficies con poca adherencia dada su baja tensión superficial
- Buena aplicabilidad
- Transpirable al vapor de agua
- Buena cobertura
- AFNOR NFT 36005-Famillie I-Classe 7b2/10c sous-cat. VOC máx=30 g/l

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA FACHADAS PREMIUM BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,51 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	104 +/- 20 PO
Sólidos en volumen	41 ± 1
Sólidos en peso	62 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,02 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco 103.
Clasificación	- AFNOR NFT 36005-Famillie I-Classe 7b2/10c sous-cat. VOC máx=30 g/l

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

### Restauración y mantenimiento

Producto aplicable sobre cal:

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.

Fecha de Alta

03-07-2014

Versión

4 - 17/08/2018

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Agua

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa**

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Expresa Fachadas Premium diluted	Expresa Fachadas Premium	Expresa Fachadas Premium
<b>STD</b>	Expresa Fachadas Premium diluted		Expresa Fachadas Premium
<b>Antiguas Pinturas a la cal</b>			
<b>MAX</b>	Expresa Fachadas Premium diluted	Expresa Fachadas Premium	Expresa Fachadas Premium
<b>STD</b>	Expresa Fachadas Premium diluted		Expresa Fachadas Premium

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

4 L, 12 L