

EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LÍNEA FIJADORES Y EMULSIONES (IMPR.)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación universal al agua blanca semitransparente de aplicación previa a la pintura. Para conseguir una perfecta adherencia de pared y mejorar la cubrición de la pintura de fachadas. Esta imprimación se puede emplear sobre casi cualquier pintura de pared plástica o revestimiento al agua. Tiene gran poder de penetración y funciona como fijador de pintura de fachada.

USOS

Exterior/Interior

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Morteros de cemento

yeso

Yeso proyectado

Fijador de fondos deleznales

Fijador, promotor de adherencia, regulador de absorción y endurecedor de superficies porosas pintadas con antiguas pinturas a base de Pliolite

Imprimación Universal para pinturas al agua

PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Regula la absorción
- Buena aplicabilidad
- Rápido secado
- Excelente Dureza
- Buena adherencia
- Proporciona cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS

Acabado Liso

Peso específico 1,18± 0,05 kg/l

Viscosidad 40 +/- 10 PO

Sólidos en volumen 23± 1

Sólidos en peso 36± 1

Rendimiento aprox. por mano 20-50 m²/L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 10-30 min

Repintado (20°C HR: 60%): 4 h

Colores Blanco semitransparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Morteros de cemento, yeso y sus derivados.
- Esperar hasta total fraguado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad máxima del 20%).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo y neutralizar superficies alcalinas.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- Masillar con plastos en polvo o masillas preparadas.
- Se aconseja proceder a la aplicación del fijador, antes y después de la colocación de la masilla, sobre todo en el caso de soportes deleznales.

Fecha de Alta

12-06-2019

Versión

3 - 14/05/2021

- Tratar con fungicida los soportes con mohos.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar totalmente pinturas viejas en mal estado o mal adheridas.
- Matizar pinturas brillantes para asegurar una buena adherencia.
- Eliminar presencia de productos extraños mediante los procedimientos habituales.
- Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores, habitualmente desconocidas por el aplicador se recomienda la eliminación de las viejas manos mediante decapado, chorreado u otros medios.
- Masillar con plaste adecuados los defectos del soporte.
- Aplicar antes y después del masillado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte. Por ello los datos de dilución dados en el Sistema de aplicación son orientativos.
- Lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el sustrato.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	50%-100%
Rodillo	50%-100%
Pistola air less	50%-100%
Pistola air mix	50%-100%
Pistola aerográfica	50%-100%
Turbo baja presión	50%-100%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX			
STD	Fungicida	EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS diluido	Pintura plástica o revestimiento
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX			
STD	Eliminar + EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS diluida		Pintura plástica o revestimiento
Madera			
MAX			
STD	EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS diluida	EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS diluida	Pintura plástica o revestimiento
Soportes deleznales			
MAX			
STD	EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS diluida		Pintura plástica o revestimiento
Obra			
MAX			

682367

Fecha de Alta

12-06-2019

Versión

3 - 14/05/2021

EXPRESA IMPRIMACION FACHADAS



STD EXPRESA IMPRIMACION
FACHADASdiluida

Pintura plástica o revestimiento

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 0 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L