

MONTO PISCINAS RENOVADOR DE BORDES



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA INSTALACIONES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Entonador especial, de composición mineral para piedra artificial. Color blanco hueso. Mantiene la rugosidad, textura, porosidad y absorción del soporte, recuperando el tono inicial de este tipo de piedra (blanco hueso).

USOS

Exterior/Interior

Piedra

PROPIEDADES

- Cambia el aspecto sucio de los bordes de la piscina
- Penetrante en el poro no filmógeno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PISCINAS RENOV.BORDES BLANCO HUESO
Acabado	Mate
Peso específico	1,35± 0,05 kg/l
Viscosidad	14 +/- 4 PO
Sólidos en volumen	30± 1
Sólidos en peso	50± 1
Rendimiento aprox. por mano	10-14 m ² /L
Secado tacto	(20°C; Hr 60%): 2 h
Repintado	(20°C; Hr 60%): 12 h
Colores	Blanco hueso

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

1. Limpiar perfectamente el soporte y abrir el poro preferentemente mediante los medios mecánicos tradicionales o en su defecto mediante medios químicos (sulfumant diluido).
2. Lavar con agua abundante caso de utilizar sulfumant.
3. Dejar secar.
4. Aplicar la primera mano de renovador de bordes diluyendo el producto entre 0-30% en función de la porosidad del soporte y medio de aplicación. Siempre es preferible que la primera mano sea diluida lo máximo posible, para conseguir máxima penetración sobre el soporte.
5. Dejar secar 24h antes de aplicar la segunda mano.
6. Dejar curar la aplicación al menos durante una semana antes de llenar la piscina o de que el soporte se moje.
7. Aplicar cuando la piedra está fresca, nunca si está caliente o con sol.
8. No se recomienda usar ningún tipo de preparador del soporte.
9. Aplicar como máximo 5m²/l entre todas las dos manos recomendadas.

Restauración y mantenimiento

No aplicar sobre superficies ya pintadas (excepto si están pintadas previamente con pinturas de composición mineral)

1. Eliminar completamente la pintura antigua, preferentemente mediante medios mecánicos (chorreado o similares)
2. Aplicar la primera mano de renovador de bordes diluyendo el producto entre un 0-30% en función de la porosidad del soporte. Siempre es preferible que la primera mano sea diluida lo máximo posible, para conseguir máxima penetración sobre el soporte
3. Dejar secar 24h antes de aplicar la segunda mano.
4. Aplicar una segunda mano.
5. Dejar curar la aplicación al menos durante una semana antes de llenar la piscina o de que el soporte se moje.
6. Aplicar cuando la piedra está fresca, nunca si está caliente o con sol.
7. No se recomienda usar ningún tipo de preparador del soporte.
8. Aplicar como máximo 5m²/l entre todas las dos manos recomendadas.

Fecha de Alta

01-12-2010

Versión

5 - 07/01/2021 13:0

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

1. Aplicar sobre soportes limpios y secos.
2. Al no ser un filmógeno, puede dejar blanco e ir desgastándose con el uso.
3. Aplicar la primera mano de renovador de bordes diluyendo el producto entre un 0-30% en función de la porosidad del soporte.
4. Dejar secar 24h antes de aplicar la segunda mano.
5. Aplicar una segunda mano.
6. Dejar curar la aplicación al menos durante una semana antes de llenar la piscina o de que el soporte se moje.
7. Aplicar cuando la piedra está fresca, nunca si está caliente o con sol.
8. Se aconseja su repintado, siguiendo los consejos del apartado Preparación y soporte, una vez al año.
9. Aplicar siempre sobre soporte mineral o sobre pinturas minerales, no repintar nunca sobre pinturas plásticas o revestimientos (pinturas de base emulsión).

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación

Brocha, rodillo o pistola

Dilución orientativa

0-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX	Limpiar y sanear	Montó Piscinas Renovador de Bordes	Montó Piscinas Renovador de Bordes
STD	Limpiar y sanear	Montó Piscinas Renovador de Bordes	Montó Piscinas Renovador de Bordes

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L